

<http://www.avanceytec.com.mx/productos/viniles/vinil-fibra-de-carbono/>
VINIL FIBRA DE CARBONO CON TEXTURA SIGNAL

Clave:
0648-1010 AL 0648-1090



DESCRIPCION

El Vinil Fibra de Carbono con Textura 3D calandrado es una alternativa sumamente económica a la fibra de carbono real y está especialmente diseñado para decorar interiores como exteriores dando la elegante apariencia que da la fibra de carbono en el lugar deseado.

- **Color:** negro, azul, rojo, gris plata y perla.
- **Adhesivo:** base látex transparente, sensible a la presión.
- **Espesor:** 6.8 mil.
- **Ancho:** 1.22 mts.
- **Largo:** 50 mts.
- **Durabilidad:** 3 años.

APLICACIONES

El Vinil Fibra de Carbono con Textura 3D es ideal para aplicaciones en interiores y exteriores en superficies planas y lisas (no porosas) con curvas simples, tales como:

- Detallado automotriz.
- Motocicletas.
- Laptops.
- Smartphones.
- Tablets.
- Decoración de interiores, etc.



MERCADO

- Rotulistas.
- Diseñadores.
- Manualidades.
- Agencias automotrices.
- Talleres de detallado pintado automotriz.
- Talleres de audio automotriz.



Avance y Tecnología en Plásticos.
LADA SIN COSTO 01 800 777 2871
MATRIZ +52 (614) 4323500
atpcontacto@avanceytec.com.mx



ALMACENAMIENTO

Se puede estibar en racks horizontales. Cuando se colocan de manera vertical solo hay que asegurar que el material es colocado dentro de su caja junto con las bases para evitar que el vinil se marque y maltrate, así como, en un lugar donde no sea posible que se caiga, alejado de la luz directa del sol y la humedad a una temperatura de entre 5°C a 40°C con 65% de humedad relativa.

PROPIEDADES

Características.	Descripción.
Resistencia a la tracción.	2400 g/10mm a 23°C (73°F) mínimo.
Adhesión a aluminio anodizado.	600g/25mm después de 24 horas.
Adhesión a acero inoxidable.	500g/25mm después de 24 horas.
Temperatura de aplicación recomendada.	Entre 5°C a 40°C
Resistencia a químicos.	Resistente a los alcalinos suaves, ácidos suaves, y la sal. Resistencia de la superficie a los derrames de agua (no incluye la inmersión)
Vida de anaquel.	2 años en su empaque original y 1 año después de abierto el empaque.

MANEJO

Instalación.

- Recomendado para superficies planas y con curvas ligeras.
- Las instalaciones asistidas por calor son altamente recomendadas.
- La temperatura de la superficie donde se instalara el vinil deberá estar en un rango de 5°C a 40°C.
- Al momento de removerlo es posible que deje un poco de adhesivo en la superficie.

1. ELABORÓ: DESARROLLO DE DOCUMENTOS TECNICOS.
2. FECHA: 26 / 12 / 2013

Avance y Tecnología en Plásticos.
LADA SIN COSTO 01 800 777 2871
MATRIZ +52 (614) 4323500
atpcontacto@avanceytec.com.mx