



VINIL PARA IMPRESIÓN HIGHTACK MOTOXTREME

Clave:

0556-3700-0651

DESCRIPCIÓN

El vinil para impresión HighTack MotoXtreme puede ser impreso base solvente, látex, UV o impresoras térmicas usadas comúnmente para gran formato y está especialmente diseñado para calcomanías y gráficos en superficies enfocadas a los deportes extremos y superficies de baja tensión superficial (tales como polietileno y polipropileno), debido a su adhesivo HighTack (alta adhesión).

- **Color:** blanco.
- **Acabado:** mate.
- **Composición:** PVC Premium.
- **Adhesivo:** acrílico, sensible a la presión HighTack.
- **Espesor:** 4 mil.
- **Ancho:** 24".
- **Largo:** 150 pies.
- **Durabilidad:** 5 años.

APLICACIONES

El vinil para impresión HighTack MotoXtreme está diseñado para aplicaciones donde se requiere de una película Premium flexible con una adherencia especialmente alta, recomendado para aplicaciones, tales como:

- Cuatrimotos.
- Motos para nieve.
- Motocross.
- Vehículos de deportes extremos.
- Cascos.
- Motos acuáticas.
- Tablas de surf.
- Superficies de baja tensión superficial (tales como polietileno y polipropileno), etc.



ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol y a una temperatura promedio de 70°F (21.1°C) y 50% de humedad relativa.

PROPIEDADES

Características.	Descripción.
Estabilidad dimensional.	Buena.
Temperatura mínima de aplicación.	+40°F. (4.4°C)
Temperatura de servicio.	-40°F a 180°F. (-40 a 82.22°C).
Adhesión.	Al acero inoxidable 48 onzas/pulgada, método A de PSTC-101 con 24 horas de fijación a 70°F (21.1°C) y 50% de humedad relativa. Valores típicos. Los valores individuales pueden variar. Probar a fondo antes de la producción.
Vida de anaquel.	1 año.

MANEJO

Recomendaciones.

- Evapore completamente los solventes de las tintas de inyección antes de la aplicación, no hacer esto puede facilitar la penetración del solvente lo que resultara en una degradación del vinil.
- Siempre pruebe a fondo este producto para confirmar que cumple con sus requisitos.



avance

• Imagina • Crea • Innova

- Una adecuada preparación de la superficie requiere limpieza con alcohol o acetona para limpiar y quitar los contaminantes antes de la aplicación.
- El no preparar la superficie puede causar que el gráfico o la calcomanía no se adhiera correctamente.

Este producto también puede ser impreso usando otros procesos de impresión tales como: serigrafía UV y offset curable con UV, pero debe de probarse antes de la producción.

Nota: producto está especialmente diseñado para ser usado en conjunto con el **LAMINADOR PARA USO EXTREMO MOTOXTREME 54"X75'**, clave: **0556-3700-0700**, en aplicaciones que demanda protección extrema.

Para aplicaciones en motos acuáticas o tablas de surf se recomienda esperar al menos 24 horas antes de sumergir en agua.

1. ELABORÓ: COMPRAS.
2. FECHA: 13 / 06 / 2017

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114